

# Bearbeitungshinweise Fertigmischung

## Verarbeitung

- 1 Wassermenge laut Mischrezeptur zur Fertigmischung beimengen (Wasserzugabe w/z 0,40); Luft- und Objekttemperatur von mindestens 5 °C beachten
- 2 Mischgut gründlich durchmischen, bis die gewünschte erdfeuchte Konsistenz erreicht ist und eine homogene Mischung vorliegt.
- 3 Mischgut mit Abziehlplatte planeben abziehen – nicht verdichten!



## Verarbeitungszeit

- Fertigmischung Standard: rund eine Stunde verarbeitbar (bei 20 °C)
- Fertigmischung rapid: rund 30 Minuten verarbeitbar (bei 20 °C)

## Belegereife

- Fertigmischung Standard: nach 10 Tagen
- Fertigmischung rapid: nach 24 Stunden (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte)

## Lagerung

- Der Sack ist trocken zu lagern.
- Die maximale Lagerzeit beträgt 6 Monate.

## Geeignete Mischgeräte

- Estrichpumpe
- Quirl
- Trommel- oder Zwangsmischer